



Pattex ONE FOR ALL High Tack Extreme

Montážne lepidlo pre interiérov aj exteriérov

VLASTNOSTI

- **INSTANT TACK®**
- vysoká počiatočná pevnosť až 400 kg/m²*
- pre interiérov aj exteriérov
- nesteká
- korekcia spoja možná počas niekoľkých minút
- vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou
- lepí širokú škálu materiálov
- pre citlivé povrchy
- flexibilné
- pre nasiakavé aj nenasiakavé povrchy
- po vytvrdnutí pretierateľné a brúsiteľné
- neobsahuje izokyanáty a rozpúšťadlá
- vyplňa trhliny
- tlmi zvuk aj vibrácie
- použiteľné aj na vlhký podklad
- neprepadá sa

* Merané v laboratóriách Henkel: 40 g/cm²

OBLASTI POUŽITIA

Pattex One For All High Tack je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiérov aj exteriérov s receptúrou FlexTec®. Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov, ako sú tehla, keramika, betón, drevotrieškové dosky, sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF, drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy, zrkadlá. Môže sa použiť aj na vyplnenie škár v kovových a drevených konštrukciách, ventiláciu a klimatizáciu, kde nie je vyžadovaný pohyb spoja. Pattex One For All High Tack je možné nanášať aj na vlhké podklady. V prípade plastov a povrchovo upravených materiálov odporúčame vykonať test lepenia. Neodporúčame používať na PE, PP, PTFE, akrylátové sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC.

PRÍPRAVA PODKLADU

Lepený povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Prípadnú usadenú vodu je nutné najprv z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne zotrite prach. V prípade potreby pred aplikáciou zakryte plochy okolo spoja fóliou alebo páskou. Skontrolujte príľnavosť povrchových náterov. Vytvrdnutie spoja závisí od prítomnosti vlhkosti (vzdušnej alebo z podkladu).

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom. Naskrutkujte plastovú špičku (nie je potrebné ju zrezávať) a vložte kartušu do pištole. Naneste lepidlo na jeden z povrchov: vo forme bodov na vyrovnanie nerovnomerných povrchov (1); vo forme vlnovky na dosiahnutie



vyššej počiatočnej pevnosti na širšie povrchy (2); alebo ako rovné pásy na menšie povrchy (3). V prípade vonkajšieho použitia naneste vertikálne pásy.



Po každej aplikácii uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo ďalej nevytekalo. Lepené diely k sebe pritlačte, kým je lepidlo ešte vlhké (do cca 15 minút), v prípade potreby v priebehu niekoľkých minút upravte polohu lepených povrchov a znovu pritlačte. Ťažké predmety zafixujte počas minimálne 24 hodín. Minimálna hrúbka vrstvy lepidla je 1 mm. V prípade lepenia nenasiakavých materiálov nesmie lepidlo tvoriť väčšie súvislé plochy, jednotlivé pásy lepidla sa nesmú spojiť.

Tmelenie: Pattex One For All High Tack naneste do škáry (max. šírka 20 mm, bez nárokov na pohyb spoja). Dbajte na rovnomerné vyplnenie škáry bez vzniku vzduchových bublín a dutín. Počas otvorenej doby vtlačte tmel do škáry vhodným nástrojom.

Na dokonalé uhladenie povrchu škáry použite zriedený vodný roztok čistiaceho prostriedku (cca 5 % až 7 %). V prípade potreby zakryte okolie škáry zakrývacou páskou. Po aplikácii lepidla odstráňte zakrývaciu pásku ešte pred jeho zaschnutím na povrchu (cca 10 min.) a vyhlad'te povrch roztokom čistiaceho prostriedku. Vytvrdnutý spoj je pretierateľný farbami. Vhodné sú akrylátové farby na báze vody.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zvyšky lepidla ihneď odstráňte pomocou vody s veľkým množstvom čistiaceho prostriedku, liehom alebo iným vhodným rozpúšťadlovým čističom. Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky. V prípade lepenia na lakované a inak povrchovo upravené podklady alebo v prípade pretierania vytvrdnutého lepidla odporúčame vykonať test compatibility produktov. V prípade farieb a lakov vytvrdzujúcich vzdušným kyslíkom môže dôjsť pri pretieraní k predĺženiu doby ich vytvrdnutia, k farebným odchýlkam a príľnavosti ich povrchu. Vytvrdnuté lepidlo Pattex One For All High Tack pretierajte až po jeho úplnom vytvrdnutí. Nepoužívajte Pattex One For All High Tack na zasklievanie, na bitúmenové podklady alebo podklady uvoľňujúce olej, plastifikátory a rozpúšťadlá. Nevhodné na použitie v trvalom kontakte s vodou alebo v kontakte s tlakovou vodou, napr. v bazénoch, v potrubí a pod. Nepoužívajte na vyplňovanie škár v sanitárnej oblasti a obkladov v kúpeľniach. Lepidlom Pattex One For All High Tack je možné lepiť zrkadlá, ktoré spĺňajú normu EN 1036-1. V prípade neznámej kvality zrkadla alebo veľkých projektov konzultujte vhodnosť použitia s výrobcom. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom a nepoškodenom (neotvorenom) balení, v suchom prostredí, pri teplote od +10 °C do +25 °C.

BALENIE

Kartuša: 440g

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	Flextec-Polymér (silanový polymér vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou)
Farba:	biela
Zápach:	slabý alkoholový
Teplota spracovania:	od +5 °C do +40 °C
Konzistencia:	neprepadávajúca sa pasta
Hustota:	cca 1,65 g/cm ³ (podľa ISO 2811-1)
Zaschnutie na povrchu:	cca 10 min.*
Otvorená doba:	cca 15 min.*
Doba vytvrdnutia:	cca 2 mm/24 hod.
Okamžitá príľnavosť:	cca 40 g/cm ² (400 kg/m ²)
Vypĺňa škáry:	až do 20 mm
Tvrdosť (Shore A, ISO 868):	cca 60
100% modul pružnosti (DIN 53504):	cca 1,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu (DIN 53504):	cca 1,6 N/mm ²
Konečná pevnosť (DIN EN 205):	cca 2,3 N/mm ²
Tepelná odolnosť:	cca od -30 °C do +80 °C (krátkodobo až do +100 °C)
Orientačná spotreba:	cca 400 g/m ²
Zmrštenie (ISO 10563):	cca -3%

* Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzný odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

www.pattex.sk